

Sulfacal AH Micro B F

Agriculture & Environnement

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Sulfacal AH Micro B F conçu pour rentrer dans la composition d'engrais, ses caractéristiques augmentant leur pouvoir fertilisant grâce aux éléments de calcium et de soufre. L'anhydrite Sulfacal AH Micro B F est aussi bien connue des fabricants de ciment qui l'utilisent comme régulateur de prise.

AVANTAGES DU PRODUIT

- + Anhydrite naturelle
- + Anhydrite micronisée

APPLICATIONS

Agriculture

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nom chimique	Sulfate de calcium anhydre
Composition chimique	CaSO ₄
Teneur moyenne en soufre (%)	49
Analyse granulométrique (refus en %)	≤ 10 % retenu à 63 µm ≤ 2 % retenu à 200 µm
Granulométrie: diamètre median (µm)	10 - 20 µm
Taux d'humidité en %	≤ 1
pH	8,0 - 9,0
Densité non tassée (kg/m ³)	850 - 1050
Moyenne d'eau de cristallisation (%)	4

Les caractéristiques techniques ne sont données qu'à titre d'information. Pour plus de détails, veuillez contacter directement Saint-Gobain Formula.

PACKAGING ET DATE LIMITE D'UTILISATION

	Packaging disponible	Date limite d'utilisation (Mois)
Vrac	25T	Les propriétés techniques mentionnées sont à la réception des marchandises

Lorsque le produit est stocké dans un local sec, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine, sa date limite d'utilisation est à compter à partir de la date de fabrication imprimée sur chaque sac. Cette date limite d'utilisation dépend du type de conditionnement. La mention DLU (Date Limite d'Utilisation), suivie de la date correspondante, sera indiquée sur chaque sac pour les produits ayant une date de péremption définie applicable.

STOCKAGE

L'anhydrite peut être affectée par l'absorption de l'humidité et ses propriétés physiques peuvent être altérées.

Les sacs ouverts ou partiellement utilisés doivent être soigneusement pliés et fermés pour protéger le produit entre chaque utilisation. Chaque sac est daté et la gestion des stocks doit être effectuée de manière à utiliser en premier le produit le plus ancien.

AVERTISSEMENT

Ce produit a été conçu pour l'utilisation prévue décrite dans cette fiche technique. Toutes les informations contenues ici annulent et remplacent tout document précédent et sont fournies à titre indicatif uniquement, basées sur les connaissances et l'expérience de Saint-Gobain Formula à la date de publication de cette fiche technique. Saint-Gobain Formula se réserve le droit de modifier ou de réviser cette fiche technique. Pour vous assurer d'être à jour avec les dernières modifications, consultez fréquemment notre site web. Il est conseillé de contacter Saint-Gobain Formula en cas de doute sur le contenu de ces informations. Sauf indication contraire, les méthodes d'essai de Saint-Gobain Formula s'appliquent. Pour obtenir une copie de la méthode d'essai, veuillez contacter directement Saint-Gobain Formula.

Saint-Gobain Formula ne sera pas responsable des dommages ou pertes de toute nature résultant d'une mauvaise utilisation du produit. Cette fiche technique ne doit pas être considérée comme un substitut à un conseil professionnel avant l'utilisation ou l'installation du produit. Il incombe à l'utilisateur d'utiliser ou d'installer les produits en stricte conformité avec les normes, standards et usages professionnels en vigueur à la date d'utilisation ou d'installation.

CONTACT

Pour toute information, veuillez vous rendre sur notre site web
www.saintgobainformula.com



*Service
commercial*



Documentation



*Informations
techniques*



*Informations
globales*