

MOLDA 3 BIS

Cerámica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molda 3 Bis es un yeso formulado hemihidratado que se utiliza en moldes para procesos como el colado de barbotinas para productos sanitarios, vajillas o refractarios cuando la vida útil del molde es importante, especialmente con arcillas abrasivas como en formulaciones de gres y cuando se necesita mucho tiempo de trabajo para colar moldes. Este producto también puede utilizarse en el calibrado de vajillas cerámicas o en la fabricación de yeserías decorativas o esculturas.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- + Adaptado para el colado de cerámica con arcilla abrasiva
- + Propiedades mecánicas elevadas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Relación yeso/agua	
Proporción yeso-agua (por peso)	1.75:1
Proporción agua-yeso (por peso)	57%
Proporción de mezcla yeso-agua (por peso)	100/57
Características químicas	
Denominación química	Sulfato de calcio hemihidratado
Composición química	$\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$
Pureza mínima del yeso %	95
Color	Blanco
Parámetros de fraguado	
Fluidez en anillo Vicat (cm)	18
Tiempo de fraguado inicial (minutos)	13
Comportamiento mecánico	
Resistencia a la flexión (MPa)	8
Dureza Brinell (MPa)	50
Resistencia a compresión en seco (MPa)	17
Propiedades físicas	
Granulometría (% de rechazo del tamiz)	$\leq 6.00\%$ at 100 μm
Densidad aparente (suelto) (kg/m^3)	700

Los datos técnicos indicados representan solo los valores típicos. Para más detalles, póngase en contacto directamente con Saint-Gobain Formula.

INSTRUCCIONES DE USO

La proporción recomendada de yeso y agua es de entre 1,55:1 y 1,80:1, con un tiempo de mezcla aproximado de 2 a 4 minutos, en función del tamaño del lote y del proceso del taller de yeso. Los utensilios de mezclado deben estar siempre limpios y sin yeso fraguado. Utilice solo agua destilada. Para obtener resultados uniformes, debe prestarse atención a la proporción correcta y al mezclado de yeso y agua.

Añadir lentamente la cantidad de yeso pesada al volumen de agua medido y dejar en remojo. No mezclar yeso fresco con otro yeso ya mezclado con anterioridad.

Los cambios en la proporción de agua y yeso afectarán al rendimiento del producto, especialmente el tiempo de fraguado, la dureza y la capacidad de absorción.

EMBALAJE / PERIODO DE VALIDEZ

	Embalaje	Periodo de validez (mes)
Saco	25 kg	10

Cuando el producto se almacena en condiciones secas y en su embalaje original, tendrá un periodo de validez específico que comienza a partir de la fecha de fabricación y que se indica en cada saco. Este periodo de validez depende del tipo de embalaje. En los sacos de los productos que tengan fecha de caducidad aparecerán las siglas BBE ("utilizar preferentemente antes de") seguidas de la fecha.

ALMACENAMIENTO

No es recomendable colocar productos a base de yeso en exteriores o en lugares expuestos a la intemperie o a una humedad excesiva. La absorción de humedad puede modificar las propiedades físicas, incluso puede reducirse la resistencia mecánica de los yesos y prolongarse su tiempo de fraguado. Los minerales de yeso pueden verse afectados por la absorción de humedad y cambiar sus propiedades físicas.

Para proteger el producto mientras se utiliza, los sacos abiertos o parcialmente utilizados deben plegarse y cerrarse con cuidado. Cada saco lleva estampada una fecha y las existencias deben rotarse de modo que se utilice primero el material más antiguo.

CERTIFICACIÓN



DoP n°CS001

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Existen fichas de datos de seguridad de yesos y minerales de yeso de Saint-Gobain Formula para todos los productos, que pueden obtenerse directamente en nuestra página web dentro de las secciones de productos y documentación. Saint-Gobain Formula no se responsabiliza de las lesiones personales ni de los daños o perjuicios que se deriven del uso incorrecto de los productos.

NOTIFICACIÓN

Las proporciones de agua y yeso indicadas corresponden a las utilizadas en los métodos de ensayo estándar de Saint-Gobain Formula y no son necesariamente las utilizadas en la práctica. Deberá ajustarse la consistencia precisa que hay que utilizar para adaptarla a la aplicación concreta. Los cambios de la proporción de agua y yeso afectarán al rendimiento del producto, especialmente al tiempo de fraguado y a la resistencia. A menos que se indique otra cosa, se aplicarán los métodos de ensayo estándar de Saint-Gobain Formula. Si desea obtener una copia del método de ensayo, póngase en contacto directamente con Saint-Gobain Formula.

Este folleto invalida y sustituye cualquier otro documento anterior. Toda la información facilitada se ha elaborado de buena fe y es susceptible de modificaciones. Es aconsejable contactar con Saint-Gobain Formula en caso de duda con el contenido de este folleto o su validez.

CONTACTO

Si desea más información, visite nuestra página web
www.saintgobainformula.com



Contacto
De
Ventas



Documentación



Información
técnica



Información
global