

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molda PSP es un yeso grueso hemihidratado no formulado ($\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$) elaborado a partir de yeso natural de gran pureza. Se utiliza como carga o materia prima en formulaciones propias y ajenas.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- + Yeso grueso no formulado de gran pureza utilizado en formulaciones propias y ajenas
- + Distribución uniforme de partículas
- + Idóneo para formulaciones de adhesivos y morteros
- + Su baja demanda de agua (para un hemihidrato beta) ofrece una gran flexibilidad a los formuladores
- + Producto utilizado para la alimentación animal

INFORMACIÓN TÉCNICA

Relación yeso/agua	
Proporción yeso-agua (por peso)	1.55:1
Proporción agua-yeso (por peso)	65%
Proporción de mezcla yeso-agua (por peso)	100/65
Características químicas	
Denominación química	Sulfato de calcio hemihidratado
Composición química	$\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$
Pureza mínima del yeso %	Average : 92 %
Color	Blanco
Parámetros de fraguado	
Fluidez en anillo Vicat (cm)	18
Tiempo de fraguado inicial (minutos)	10.5
Comportamiento mecánico	
Resistencia a la flexión (MPa)	6
Dureza Brinell (MPa)	30
Resistencia a compresión en seco (MPa)	13
Propiedades físicas	
Granulometría (% de rechazo del tamiz)	$\leq 0.50\%$ at 500 μm $\leq 40.00\%$ at 100 μm
Densidad aparente (suelto) (kg/m^3)	700

Los datos técnicos indicados representan solo los valores típicos. Para más detalles, póngase en contacto directamente con Saint-Gobain Formula.

INSTRUCCIONES DE USO

Debe utilizarse con la proporción recomendada de agua y yeso y un tiempo de mezcla de 2 a 4 minutos aproximadamente. Deberá ajustarse la consistencia precisa que hay que utilizar para adaptarla a la aplicación concreta. Los cambios de la proporción de agua y yeso afectarán al rendimiento del producto, especialmente al tiempo de fraguado y a la resistencia.

EMBALAJE / PERIODO DE VALIDEZ

	Embalaje	Periodo de validez (mes)
Big Bag	1 T	.
Cisterna	25 T	Technical properties noted are at receipt of goods.

Cuando el producto se almacena en condiciones secas y en su embalaje original, tendrá un periodo de validez específico que comienza a partir de la fecha de fabricación y que se indica en cada saco. Este periodo de validez depende del tipo de embalaje. En los sacos de los productos que tengan fecha de caducidad aparecerán las siglas BBE ("utilizar preferentemente antes de") seguidas de la fecha.

CERTIFICACIÓN



DoP n°CS002

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Existen fichas de datos de seguridad de yesos y minerales de yeso de Saint-Gobain Formula para todos los productos, que pueden obtenerse directamente en nuestra página web dentro de las secciones de productos y documentación. Saint-Gobain Formula no se responsabiliza de las lesiones personales ni de los daños o perjuicios que se deriven del uso incorrecto de los productos.

NOTIFICACIÓN

Las proporciones de agua y yeso indicadas corresponden a las utilizadas en los métodos de ensayo estándar de Saint-Gobain Formula y no son necesariamente las utilizadas en la práctica. Deberá ajustarse la consistencia precisa que hay que utilizar para adaptarla a la aplicación concreta. Los cambios de la proporción de agua y yeso afectarán al rendimiento del producto, especialmente al tiempo de fraguado y a la resistencia. A menos que se indique otra cosa, se aplicarán los métodos de ensayo estándar de Saint-Gobain Formula. Si desea obtener una copia del método de ensayo, póngase en contacto directamente con Saint-Gobain Formula.

Este folleto invalida y sustituye cualquier otro documento anterior. Toda la información facilitada se ha elaborado de buena fe y es susceptible de modificaciones. Es aconsejable contactar con Saint-Gobain Formula en caso de duda con el contenido de este folleto o su validez.

CONTACTO

Si desea más información, visite nuestra página web
www.saintgobainformula.com



Contacto
De
Ventas



Documentación



Información
técnica



Información
global