

SULFACAL AH K1 FAULQUEMONT

Agriculture & Environnement

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sulfacal AH K1 Faulquemont est une anhydrite de haute pureté issue d'un gisement minéral naturel. Ce produit peut être une source de calcium et de soufre.

Il est conçu pour être utilisé comme matière première dans la production d'engrais et/ou d'amendements pour sols.

AVANTAGES DU PRODUIT

- + Anhydrite naturelle de haute pureté
- + Source de calcium et de soufre

APPLICATION

Agriculture

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nom chimique	Sulfate de calcium anhydre
Composition chimique	CaSO ₄
Teneur en calcium (%)	25.0
Teneur en soufre (%)	19.2
Analyse granulométrique (refus en %)	≥ 90 % à 90 µm ≤ 0.4 % à 3.15 mm
Humidité (%)	≤ 1
pH	7.0 - 8.0
Masse volumique apparente (kg/m ³)	1500 - 1650
Eau de cristallisation (%)	≤ 5
Analyse chimique : (Élément + %)	CaO : 35.0 SO ₃ : 48.0

Les caractéristiques techniques ne sont données qu'à titre d'information. Pour plus de détails, veuillez contacter directement Saint-Gobain Formula.

PACKAGING ET DATE LIMITE D'UTILISATION

	Packaging disponible	Date limite d'utilisation (Mois)
Vrac	29-30 T	12

Lorsque le produit est stocké dans un local sec, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine, sa date limite d'utilisation est à compter à partir de la date de fabrication imprimée sur chaque sac. Cette date limite d'utilisation dépend du type de conditionnement. La mention DLU (Date Limite d'Utilisation), suivie de la date correspondante, sera indiquée sur chaque sac pour les produits ayant une date de péremption définie applicable.

STOCKAGE

L'anhydrite peut être affectée par l'absorption de l'humidité et ses propriétés physiques peuvent être altérées.

Les sacs ouverts ou partiellement utilisés doivent être soigneusement pliés et fermés pour protéger le produit entre chaque utilisation. Chaque sac est daté et la gestion des stocks doit être effectuée de manière à utiliser en premier le produit le plus ancien.

CERTIFICATION

CE Conformité selon le Règlement (UE) 2019/1009 :
CFP 1.C.I. a) ii): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE À MACROÉLÉMENTS
CFP 3.B: AMENDEMENT INORGANIQUE DU SOL

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Les fiches de données de sécurité des plâtres et gypses de Saint Gobain - Formula sont disponibles pour tous les produits et peuvent être obtenues directement sur notre site Web dans les sections [produit](#) et [documentation](#). Gobain Formula décline toute responsabilité en cas de blessure corporelle ou de perte de biens ou de dommages causés à ces biens en cas de mauvaise utilisation du produit.

AVERTISSEMENT

Ce produit a été conçu pour l'utilisation prévue décrite dans cette fiche technique. Toutes les informations contenues ici annulent et remplacent tout document précédent et sont fournies à titre indicatif uniquement, basées sur les connaissances et l'expérience de Saint-Gobain Formula à la date de publication de cette fiche technique. Saint-Gobain Formula se réserve le droit de modifier ou de réviser cette fiche technique. Pour vous assurer d'être à jour avec les dernières modifications, consultez fréquemment notre site web. Il est conseillé de contacter Saint-Gobain Formula en cas de doute sur le contenu de ces informations. Sauf indication contraire, les méthodes d'essai de Saint-Gobain Formula s'appliquent. Pour obtenir une copie de la méthode d'essai, veuillez contacter directement Saint-Gobain Formula.

Saint-Gobain Formula ne sera pas responsable des dommages ou pertes de toute nature résultant d'une mauvaise utilisation du produit. Cette fiche technique ne doit pas être considérée comme un substitut à un conseil professionnel avant l'utilisation ou l'installation du produit. Il incombe à l'utilisateur d'utiliser ou d'installer les produits en stricte conformité avec les normes, standards et usages professionnels en vigueur à la date d'utilisation ou d'installation.

CONTACT

Pour toute information, veuillez vous rendre sur notre site Web

www.saintgobainformula.com



Service commercial



Documentation



Informations techniques



Informations globales