

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Teha G es un yeso formulado de gran resistencia diseñado para los moldes inferior y superior. Teha G puede utilizarse cuando se requiera una gran resistencia mecánica y una prolongada vida útil del molde.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- + Diseñado para los moldes inferior y superior
- + Adaptable a los procesos del cliente
- + Gran resistencia

INFORMACIÓN TÉCNICA

Relación yeso/agua	
Proporción yeso-agua (por peso)	3.33:1
Proporción agua-yeso (por peso)	30%
Proporción de mezcla yeso-agua (por peso)	100/30
Características químicas	
Denominación química	Sulfato de calcio hemihidratado
Composición química	CaSO ₄ ·1/2H ₂ O
Color	Pale Blue
Parámetros de fraguado	
Fluidez en anillo Vicat (cm)	20-25
Tiempo de fraguado inicial (minutos)	10-15
Comportamiento mecánico	
Resistencia a la flexión (MPa)	12
Dureza Brinell (MPa)	195
Resistencia a compresión en seco (MPa)	46.9
Propiedades físicas	
Volumen de poros (%)	16.5
Granulometría (% de rechazo del tamiz)	< = 0.04% at 200 µm < =4% at 90 µm
Densidad aparente (suelto) (kg/m ³)	1200

Los datos técnicos indicados representan solo los valores típicos. Para más detalles, póngase en contacto directamente con Saint-Gobain Formula.

INSTRUCCIONES DE USO

La proporción recomendada de yeso y agua es de entre 3,00:1 y 3,33:1, con un tiempo de mezcla aproximado de 2 a 4 minutos, en función del tamaño del lote. Deberá ajustarse la consistencia precisa que hay que utilizar para adaptarla a la aplicación concreta. Los cambios de la proporción de agua y yeso afectarán al rendimiento del producto, especialmente al tiempo de fraguado, la resistencia y la permeabilidad.

Dependiendo de la calidad y preparación, la arcilla presenta una tendencia variable para adherirse al molde. Por tanto, puede ajustarse la potencia dentro de los intervalos indicados más arriba. Dependiendo de la calidad, la tendencia a la adherencia aumenta a medida que se incrementa la potencia. Cuando se introduce en la prensa, debe comprobarse primero la proporción más baja e ir incrementando progresivamente hasta determinar la proporción óptima.

EMBALAJE / PERIODO DE VALIDEZ

	Embalaje	Periodo de validez (mes)
Saco	25 kg, 40 kg, 50 kg	6

Cuando el producto se almacena en condiciones secas y en su embalaje original, tendrá un periodo de validez específico que comienza a partir de la fecha de fabricación y que se indica en cada saco. Este periodo de validez depende del tipo de embalaje. En los sacos de los productos que tengan fecha de caducidad aparecerán las siglas BBE ("utilizar preferentemente antes de") seguidas de la fecha.

ALMACENAMIENTO

No es recomendable colocar productos a base de yeso en exteriores o en lugares expuestos a la intemperie o a una humedad excesiva. La absorción de humedad puede modificar las propiedades físicas, incluso puede reducirse la resistencia mecánica de los yesos y prolongarse su tiempo de fraguado. Los minerales de yeso pueden verse afectados por la absorción de humedad y cambiar sus propiedades físicas.

Para proteger el producto mientras se utiliza, los sacos abiertos o parcialmente utilizados deben plegarse y cerrarse con cuidado. Cada saco lleva estampada una fecha y las existencias deben rotarse de modo que se utilice primero el material más antiguo.

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Existen fichas de datos de seguridad de yesos y minerales de yeso de Saint-Gobain Formula para todos los productos, que pueden obtenerse directamente en nuestra página web dentro de las secciones de productos y documentación. Saint-Gobain Formula no se responsabiliza de las lesiones personales ni de los daños o perjuicios que se deriven del uso incorrecto de los productos.

NOTIFICACIÓN

Las proporciones de agua y yeso indicadas corresponden a las utilizadas en los métodos de ensayo estándar de Saint-Gobain Formula y no son necesariamente las utilizadas en la práctica. Deberá ajustarse la consistencia precisa que hay que utilizar para adaptarla a la aplicación concreta. Los cambios de la proporción de agua y yeso afectarán al rendimiento del producto, especialmente al tiempo de fraguado y a la resistencia. A menos que se indique otra cosa, se aplicarán los métodos de ensayo estándar de Saint-Gobain Formula. Si desea obtener una copia del método de ensayo, póngase en contacto directamente con Saint-Gobain Formula.

Este folleto invalida y sustituye cualquier otro documento anterior. Toda la información facilitada se ha elaborado de buena fe y es susceptible de modificaciones. Es aconsejable contactar con Saint-Gobain Formula en caso de duda con el contenido de este folleto o su validez.

CONTACTO

Si desea más información, visite nuestra página web
www.saintgobainformula.com



Contacto
De
Ventas



Documentación



Información
técnica



Información
global