

DESCRIPTION DU PRODUIT

Teha G est un plâtre formulé à haute résistance conçu pour la fabrication des moules bas pour le pressage des tuiles. Teha G peut être utilisé lorsque haute dureté du moule et une longue durée de vie des moules est nécessaire en fonction des caractéristiques de l'argile utilisée.

AVANTAGES DU PRODUIT

- + Conçu pour la réalisation des moules bas dans la fabrication par pressage des tuiles
- + Adaptable au process du client
- + Haute résistance

APPLICATION

Tuilerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

Taux de gâchage	
Rapport plâtre/eau (en masse)	3.33:1
Rapport eau/plâtre (en masse)	30%
Taux de gâchage mesuré en plâtre/eau (en masse)	100/30
Caractéristiques chimiques	
Nom chimique	Sulfate de calcium hémihydrate
Composition chimique	CaSO ₄ .1/2H ₂ O
Couleur	Pale Blue
Paramètres de prise	
Fluidité anneau Vicat (cm)	20-25
Début de prise (mn)	10-15
Comportement mécanique	
Résistance à la flexion (MPa)	12
Dureté Brinell (MPa)	195
Résistance à la compression à sec (Mpa)	46.9
Propriétés physiques	
Porosité (%)	16.5
Analyse granulométrique (refus en %)	< = 0.04% at 200 µm < =4% at 90 µm
Densité non tassée (kg/m ³)	1200

Les caractéristiques techniques ne sont données qu'à titre d'information. Pour plus de détails, veuillez contacter directement Saint-Gobain Formula.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le taux de gâchage recommandé se situe entre 3.0/1 et 3.3/1, avec un temps de mélange d'environ 2 à 4 minutes en fonction du volume de la gâchée.

L'eau et le plâtre doivent être soigneusement dosés afin de garantir des performances constantes.

La consistance exacte à utiliser devra être ajustée pour correspondre à chaque application. Les modifications du rapport plâtre/eau affecteront les performances du produit, en particulier le temps de prise, la résistance mécanique et la perméabilité.

PACKAGING ET DATE LIMITE D'UTILISATION

	Packaging Disponible	Date limite d'utilisation (mois)
Sac	25 kg, 40 kg, 50 kg	6

Lorsque le produit est stocké dans un local sec, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine, sa date limite d'utilisation est à compter à partir de la date de fabrication imprimée sur chaque sac. Cette date limite d'utilisation dépend du type de conditionnement. La mention DLU (Date Limite d'Utilisation), suivie de la date correspondante, sera indiquée sur chaque sac pour les produits ayant une date de péremption définie applicable.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Les fiches de données de sécurité des plâtres et gypses de Saint Gobain- Formula sont disponibles pour tous les produits et peuvent être obtenues directement sur notre site Web dans les sections [Products](#) et [Documentation](#). Saint-Gobain Formula décline toute responsabilité en cas de blessure corporelle ou de perte de biens ou de dommages causés à ces biens en cas de mauvaise utilisation du produit.

NOTIFICATION

Les taux de gâchage indiqués sont ceux utilisés dans le cadre des méthodes de test standard de Saint-Gobain Formula et ne sont pas nécessairement ceux utilisés dans la pratique. La consistance exacte à utiliser devra être ajustée en fonction de chaque application. Les modifications du rapport plâtre/eau affecteront les performances du produit, en particulier le temps de prise et les résistances mécaniques. Sauf mention contraire, les méthodes de test standard de Saint-Gobain Formula sont applicables. Veuillez contacter directement Saint-Gobain Formula pour obtenir une copie de la méthode de test. Ce document annule et remplace tout document antérieur. Toutes les informations sont fournies de bonne foi et peuvent être soumises à des modifications. Il est recommandé de contacter Saint-Gobain Formula en cas de doute sur le contenu ou la validité de ce document.

CONTACT

Pour toute information, veuillez vous rendre sur notre site Web
www.saintgobainformula.com



Service
Commercial



Documentation



Informations
techniques



Informations
globales

STOCKAGE

Les produits à base de plâtre sont déconseillés pour toute utilisation extérieure et dans tous les cas s'ils sont exposés aux intempéries ou à une humidité excessive.

L'absorption d'humidité peut altérer les propriétés physiques des plâtres, y compris la diminution de leur caractéristiques mécaniques après la prise ainsi que l'allongement du temps de prise. Les gypses peuvent être affectés par l'absorption d'humidité et leurs propriétés physiques peuvent en être altérées.

Les sacs ouverts ou partiellement utilisés doivent être soigneusement pliés et fermés afin de protéger le produit entre chaque utilisation. Chaque sac est daté et une gestion des stocks doit être effectuée afin que le produit le plus ancien soit utilisé en premier.