

# SULFACAL AN 04 SON

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Sulfacal AN 04 SON se présente sous une forme granulée, est produit obtenu par traitement de l'anhydrite naturel (CaSO<sub>4</sub> - Sulfate de Calcium Anhydre).

## AVANTAGES DU PRODUIT

- + Il est utilisé comme une source de calcium et de soufre dans les engrais et le traitement des sols
- + Il peut s'utiliser comme enduit
- + Il est utilisé comme accélérateur de temps de prise pour certains matériaux de construction

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques chimiques	
Nom chimique	Anhydrite
Pureté minimale en %	> 70 %
% d'eau de cristallisation	< 5%
Taux d'humidité en %	< 2%
Composition chimique	CaSO <sub>4</sub>
Analyse chimique : (Élément + %)	SO <sub>3</sub> > 50% Cuivre < 10 ppm Chlore < 250 ppm Carbone organique < 1000 ppm
Analyse granulométrique (refus en %)	< 1% à 4 mm > 30% à 1 mm < 30% à 100 µ

Les caractéristiques techniques ne sont données qu'à titre d'information. Pour plus de détails, veuillez contacter directement Saint-Gobain Formula.

## PACKAGING ET DATE LIMITE D'UTILISATION

	Packaging Disponible	Date limite d'utilisation (mois)
vrac	3000T Vessel	N/A

Lorsque le produit est stocké dans un local sec, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine, sa date limite d'utilisation est à compter à partir de la date de fabrication imprimée sur chaque sac. Cette date limite d'utilisation dépend du type de conditionnement. La mention DLU (Date Limite d'Utilisation), suivie de la date correspondante, sera indiquée sur chaque sac pour les produits ayant une date de péremption définie applicable.

## STOCKAGE

Les produits à base de plâtre sont déconseillés pour toute utilisation extérieure et dans tous les cas s'ils sont exposés aux intempéries ou à une humidité excessive.

L'absorption d'humidité peut altérer les propriétés physiques des plâtres, y compris la diminution de leur caractéristiques mécaniques après la prise ainsi que l'allongement du temps de prise. Les gypses peuvent être affectés par l'absorption d'humidité et leurs propriétés physiques peuvent en être altérées.

Les sacs ouverts ou partiellement utilisés doivent être soigneusement pliés et fermés afin de protéger le produit entre chaque utilisation. Chaque sac est daté et une gestion des stocks doit être effectuée afin que le produit le plus ancien soit utilisé en premier.

## SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Les fiches de données de sécurité des plâtres et gypses de Saint Gobain- Formula sont disponibles pour tous les produits et peuvent être obtenues directement sur notre site Web dans les sections [Products](#) et [Documentation](#). Saint-Gobain Formula décline toute responsabilité en cas de blessure corporelle ou de perte de biens ou de dommages causés à ces biens en cas de mauvaise utilisation du produit.

## NOTIFICATION

Les taux de gâchage indiqués sont ceux utilisés dans le cadre des méthodes de test standard de Saint-Gobain Formula et ne sont pas nécessairement ceux utilisés dans la pratique. La consistance exacte à utiliser devra être ajustée en fonction de chaque application. Les modifications du rapport plâtre/eau affecteront les performances du produit, en particulier le temps de prise et les résistances mécaniques. Sauf mention contraire, les méthodes de test standard de Saint-Gobain Formula sont applicables. Veuillez contacter directement Saint-Gobain Formula pour obtenir une copie de la méthode de test. Ce document annule et remplace tout document antérieur. Toutes les informations sont fournies de bonne foi et peuvent être soumises à des modifications. Il est recommandé de contacter Saint-Gobain Formula en cas de doute sur le contenu ou la validité de ce document.

## CONTACT

*Pour toute information, veuillez vous rendre sur notre site Web*  
*[www.saintgobainformula.com](http://www.saintgobainformula.com)*



*Service  
Commercial*



*Documentation*



*Informations  
techniques*



*Informations  
globales*